

**FDV DOKUMENTASJON**  
PRODUKT: Håndlagde grunn-impregnerte sementfliser fra Ulfven AS.  
Diamond 2013 20x11,5x1,2 cm



(se eget dokument for impregneringen CSS Emulsion)

Forskjeller på < 3 mm kan forekomme.

Vannopptaksklasse: < 10 % (uten impregnering) < 6,0% (ferdig impregnert) TCVN 6365

Sklisikkerhetsklasse: R9/A

Statisk friksjon: 0,89 Tørr overflate. 0,65 Våt overflate

Slitasjestyrke: 0,4 g/cm<sup>2</sup> (TCVN 6065)

Overflate hardhet: 5,7 (TCVN 6065)

Brekkestyrke: 5,6 (TCVN 6065)

NB: Les alltid våre oppdaterte leggeanvisninger på [www.ulfven.no/leggeanvisninger](http://www.ulfven.no/leggeanvisninger) før montering.

Flisene må fukttes, kuttet, limes, fuges og impregneres på korrekt måte for å oppnå et godt resultat og unngå sprekker, skader, flekker og lignende.

Kjemisk bestandighet: Overflaten i håndlagde sementfliser fra Ulfven består av fin silikasand, marmorstøv og pigmenter. Tykkelsen på det øverste fargelaget er 2,5 – 3 mm.

Flisene settes inn med 2 strøk CSS Emulison\* for å gjøre dem bestandige mot slitasje og kjemikalier.

Frostmotstand: Ikke Frostsikre.

Byggrenhold: Vann m. Fila Cleaner / Evt FILA PS 87 og fin vannslip ol. for rensing av flekker og skitt.

Førstegangsbehandling: Om flisene skal ligge i et område med mye trafikk, skitt, slitasje og lignende anbefaler vi å sette flisene inn med 2 strøk fila Matt eller evt 2-4 strøk med Fila Fob.

Daglig renhold: Fila Cleaner eller andre PH nøytrale vaskemidler.

Vedlikehold og pleie: Ved behov, og etter noen års bruk kan flisene renses med fint slipepapir eller en pussesvamp og et egnet resemiddel. Etter ønsket resultat av rensing og pussing bør det påføres minst to nye strøk med Fila matt voks, FOB eller tilsvarende egnet impregnering.

Vi ikke anbefale å la produkter som: Kaffe, sitron, rødvin, blåbær, olje, ol få bli liggende å trøke inn på flisene. Slike produkter med kraftige pigmenter og syre kan sette varige flekker på flisene.

Firma : Ulfven AS  
Kontaktperson:  
Ole-Petter Mork Sandersen  
Mobil: 91394716