

FDV DOKUMENTASJON
PRODUKT: Håndlagde grunn-impregnerte sementfliser fra Ulfven AS.
Terrazzo Black 30x30x1,8 cm



Mål: (Bredde, høyde, tykkelse i mm) Forskjeller på + - < 15 % kan forekomme

Vannopptaksklasse: < 10 % (uten impregnering) < 6,0% (ferdig impregnert) TCVN 6365

Sklisikkerhetsklasse: R9/A

Statisk friksjon: 0,89 Tørr overflate. 0,65 Våt overflate

Slitasjestyrke: 0,4 g/cm² (TCVN 6065)

Overflate hardhet: 5,7 (TCVN 6065)

Brekkestyrke: 5,6 (TCVN 6065)

*NB: Les alltid våre oppdaterte leggeanvisninger på www.ulfven.no/leggeanvisninger før montering. Flisene må fuktes, kuttes, limes, fuges og impregneres på korrekt måte for å oppnå et godt resultat og unngå sprekker, skader, flekker og lignende.

Kjemisk bestandighet: Overflaten i håndlagde sementfliser fra Ulfven består av fin silikasand, marmorstøv og pigmenter. Tykkelsen på det øverste fargelaget er 2,5 – 3mm. Flisene settes inn med 2 strøk CSS Emulison* for å gjøre dem bestandige mot slitasje og kjemikalier.

Frostmotstand: Ikke Frostsikre

Byggrenhold; Vann m Fila Cleaner / Evt FILA PS 87 og fin vannslip ol for rensing av flekker og skitt.

Førstegangsbehandling; Om flisene skal ligge i et område med mye trafikk, skitt, slitasje og lignende anbefaler vi å sette flisene inn med 2 strøk fila Matt eller blank voks evt 2-4 strøk med Fila Fob.

Daglig renhold; Fila Cleaner eller andre PH nøytrale vaskemidler.

Vedlikehold og pleie; Ved behov, og eller, etter noen års bruk kan flisene renses med fint slipepapir eller en pussesvamp og Fila PS 87. Etter ønsket resultat av rensing og pussing bør det påføres 1 – 2 nye strøk med Fila matt voks eller FOB. Vi anbefaler ikke å la produkter som; Kaffe, sitron, rødvin, blåbær, olje, ol få bli liggende å tørke inn på flisene. Slike produkter med kraftige pigmenter og syre kan sette varige flekker på flisene.

Firma : Ulfven AS
Kontaktperson:
Ole-Petter Mork Sandersen
Mobil: 91394716