

FDV DOKUMENTASJON

PRODUKT: Brun marmor-silkematt hexagon/mål: 15x17,3x1 cm



Forskjeller på < 2 mm kan forekomme.

Vannopptaksklasse: < 0,17 %

Sklisikkerhetsklasse: R9/A

Statisk friksjon: 0,61 Tørr overflate.

Slitasjestyrke: 0,4 g/cm² (TCVN 6065)

Overflate hardhet: 205.4Mpa

Brekkestyrke: 14.8Mpa

Tetthet: 2690kg/m³

Behandling: Impregneres med 2 strøk Fila MP 90 eller tilsvarende produkt.

Montering: Det skal alltid brukes flislim og fugemasse for naturstein og marmor. Vi anbefaler Carraflex lim og Nanofug fra PCI.

Miljøprofil: Brun marmor er et 100% rent naturprodukt / naturstein. De kappes ut av blokker med brun marmor med vannkjølte steinsager.

Byggrenhold: Vann m egnet PH-nøytral såpe for naturstein (Fila Cleaner og lignende)

Daglig renhold: Fila Cleaner eller andre PH nøytrale vaskemidler.

Vedlikehold og pleie: Marmor og naturstein skal rengjøres med PH-nøytrale vaskemidler. Vi anbefaler å etter-impregnere marmor minst en gang per år. I områder med mye trafikk/belastning som dusjsoner ol. anbefaler vi å etter-impregnere minst to ganger per år.

Vi anbefaler å ikke la produkter som: Kaffe, sitron, rødvin, blåbær, olje, ol. få bli liggende å tørke inn på flisene. Slike produkter med kraftige pigmenter og syre kan sette varige flekker på flisene.

Firma : Ulfven AS
Kontaktperson:
Ole-Petter Mork Sandersen
Mobil: 91394716