

## FDV DOKUMENTASJON

PRODUKT: Carrara marmor hexagon mosaic-silkematt/mål: 4,8x4,8x1 cm



Forskjeller på < 1,5 mm kan forekomme.

Vannopptaksklasse: < 0,5%

Sklisikkerhetsklasse: R9/A

Statisk friksjon: 0,61 Tørr overflate.

Slitasjestyrke: 0,4 g/cm<sup>2</sup> (TCVN 6065)

Overflate hardhet: Level 3 / B+ (SN/T 0308-93)

Brekkestyrke: 16Mpa – 31,9 MPA (TCVN 6065)

Flisene settes inn med 2 strøk Fila MP 90 Eco Pluss for å gjøre dem bestandige mot slitasje og kjemikalier.

Montering: Det skal alltid brukes hvitt flislim for naturstein til Carrara marmor for å unngå at marmoren gråner / tar til seg farge fra grått flislim. Vi anbefaler Carraflex lim og Nanofug fra PCI.

Bruk lys grå eller hvit fuge og silikon i samme farger tilpasset naturstein. Vi anbefaler Carraflex lim og Nanofug fra PCI.

Miljøprofil: Carrara marmor er et 100% rent naturprodukt / naturstein. De kappes ut av blokker med Carrara marmor med vannkjølte steinsager.

Byggrenhold: Vann m egnet PH-nøytral såpe for naturstein (Fila Cleaner og lignende)

Førstegangsbehandling:Fila Fob eller tilsvarende produkt.

Daglig renhold: Fila Cleaner eller andre PH nøytrale vaskemidler.

Vedlikehold og pleie: Marmor og naturstein skal rengjøres med PH-nøytrale vaskemidler. Vi anbefaler å etter-impregnere marmor minst en gang per år. I områder med mye trafikk/belastning som dusjsoner ol. anbefaler vi å etter-impregnere minst to ganger per år.

Vi anbefaler å ikke la produkter som: Kaffe, sitron, rødvin, blåbær, olje, ol. få bli liggende og tørke inn på flisene. Slike produkter med kraftige pigmenter og syre kan sette varige flekker på flisene.

Firma : Ulfven AS  
Kontaktperson:  
Ole-Petter Mork Sandersen  
Mobil: 91394716  
Mail: olep@ulfven.no