



# PermaColor Select

Datablad 248 - Oktober 2019



## 1. PRODUKT NAVN

PERMACOLOR Select.

## 2. PRODUSENT

LATICRETE Nordic AS  
Postboks 165 Kalbakken  
0903 Oslo  
Telefon: +47 23339000  
Internett: [www.laticrete.no](http://www.laticrete.no)

## 3. PRODUKT BESKRIVELSE

PERMACOLOR Select er en avansert sementbasert fugemasse med høy ytelse som tilbyr industriens første pigment pulver for tilsetning i blandevannet. PERMACOLOR Select er designet for nesten alle typer private og kommersielle installasjoner og gir optimal ytelse på de mest krevende overflatene både utendørs og innendørs.

- Fugebredde fra 1.5mm - 12mm.
- Ingen forsegling. Tilsatt STONETECH sealer teknologi.
- Klare vedvarende farger. Reduserer saltutslag.
- Kevlar forsterket. Reduserer krymp og sprekkdannelser.
- Herder raskt. Gangbar etter 3 timer.
- Antibakteriell.
- Tåler høytrykksspyling.
- Leveres i et stort antall farger. Se eget fargekart.

## 4. FORARBEIDE

Rens fugene for lim, fritt vann og andre fremmede partikler.

## 5. BLANDING

Bruk ca. 1.2 liter vann for 1 PERMACOLOR Select Color Kit til 1 x 5.5 kg PERMACOLOR Select Grout Base. Fyll vannet i ren bøtte og tilsett posen som ligger inne i "Color

Kit" emballasjen. Det er posen som indikerer fargen som skal legges i vannet. Disse er pakket i en annen pose som skal fjernes. Posen er vannoppløselig. Plasser posen i vannet og miks med en drill til en jevn farge og til posen har løst seg totalt opp.

Tilsett PERMACOLOR Select Base og miks med en saktegående drill (300rpm) i ett minutt. Vent 5 minutter og remiks for nok ett minutt.

## 6. FUGING

Fuging kan ikke starte før limet er tørt. Sementbaserte lim trenger normalt 1 døgn på å tørke. Pastalim trenger 2 døgn. PERMACOLOR Select påføres med en fugesparkel som dras diagonalt over flisene. Det er viktig at fugene blir fylt helt til bunnen. Skal ikke brukes ved temperaturer under 4 °C eller over 32 °C. I alle hjørner, vinkler og avslutninger mot gulv, skal fugemassen skrapes ut før det fuges med Spectrasil Sanitær fugemasse.

## 7. RENGJØRING

Vent 25-35 minutter når det er 20 °C i rommet. For brede fuger og kaldere temperaturer vent lengre. 40-45 minutter. Start med å tørke hele område som skal rengjøres med en fuktig svamp. Vask med en fuktig svamp (ikke våt). Vask diagonalt over fugene. La det tørke i ca. 3 timer, før man igjen bruker en fuktig svamp eller en tørr fille for å fjerne eventuelt fugeslør.

## 8. TØRKETID

Klar for gang trafikk etter 6 timer.

## 9. MATERIALFORBRUK

Ca. 0.8kg/m<sup>2</sup> med 15cm x 15cm fliser.

Ca. 0.6kg/m<sup>2</sup> med 20cm x 20cm fliser.

Forbruket er avhengig av fugebredde, fugedybde og flisformat.

## 10. EMBALLASJE

5.5 kg plastsekk.

## 11. LAGRING

Må lagres tørt.

## 12. TEKNISKE DATA PERMACOLOR SELECT

### Produktidentitet

En 13888 Norm	CG2WA
Konsistens	Pulver
Lagring	18 mnd. På tørt sted i originalemballasje.

### Bruksegenskaper

Blandingsforhold	Ca. 1.2 liter for 1 pose med fargepulver (til 5.5 kg sekk)
------------------	--

Egenvekt (kg/m <sup>3</sup> )	1900
Materialforbruk	Ca. 0,6-1,0 kg. pr. m <sup>2</sup> .
Brukstemperatur	+ 10°C til + 35°C
Brukstid i bøtten	45 minutter.

### Sluttegenskaper

Trykkfasthet etter 28 døgn	25,0 Mpa
Bøyestrek etter 28 døgn	8,6 Mpa
Belastes for lett trafikk	4 timer
Belastes for tung trafikk	6 timer
Vannoppsug	2,8%
Svinn etter 7 døgn	0,1%



LATICRETE International, Inc.  
One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

©2009 LATICRETE International, Inc.  
LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK and the  logo are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.

Databladet kan bli forandret uten varsel. Sjekk [www.laticrete.no](http://www.laticrete.no) for siste informasjon.